



Grave 0/80

Producteur : Carrière de Châteauneuf du Pape

Péetrographie : Calcaire Barrémien du Crétacé

Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	80
---	----

Catégorie

Couches de base, fondations


	0.063	1	2	4	8	16	31.5	40	50	56	63	80	100	112	125	MB 0/D	GTReq	VBS	
V.S.S.+U	11.00							85.00				100.00							
V.S.S.	9.00							82.00				100.00							
V.S.I.	3.00							62.00				90.00		98.00	100.00				
V.S.I.-U	1.00							59.00				88.00		97.00					

Partie informative

Résultats de production

du 14/09/04 au 23/04/19

	0.063	1	2	4	8	16	31.5	40	50	56	63	80	100	112	125	MB 0/D	GTReq	VBS
Maximum	10.75	21.67	29.29	38.31	43.98	54.40	77.70	84.90	91.04	94.16	97.40	100.00	100.00	100.00	100.00	1.6	C1 B3	0.12
Xf+1.25xEcart-types	8.15	17.09	22.55	30.50	39.55	53.98	74.15	81.87	89.29	92.61	96.16	100.00	100.00	100.00	100.00	1.4	C1 B3	0.12
Moyenne Xf	4.94	11.01	13.90	19.35	28.98	43.97	65.75	74.07	83.09	86.67	90.58	97.25	99.40	100.00	100.00	1.0	C1 B3	0.09
Xf-1.25xEcart-types	1.73	4.93	5.25	8.19	18.41	33.95	57.36	66.26	76.90	80.74	85.00	93.97	98.22	100.00	100.00	0.6	C1 B3	0.05
Minimum	2.02	4.26	5.25	7.24	15.59	28.31	49.83	61.57	76.47	78.53	80.67	90.73	96.68	100.00	100.00	0.7	C1 B3	0.03
Ecart-type	2.567	4.863	6.920	8.922	8.458	8.011	6.716	6.245	4.958	4.749	4.464	2.630	0.940	0.000	0.000	0.30	0.0	0.030
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	5	2	10



R. BONNASSIES