



Gravillons 16/22

Producteur : Carrière de Sauveterre
Péetrographie : Calcaire Barrémien du Crétacé
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

16 22.4

Norme NF P 18-545 Article 10

A


	d/2	d	D	1.4D	2D	f	FI
	8	14	16	20	22.4	31.5	45
Etendue e		15	15				
V.S.S.+U	6	25	100			1.8	24
V.S.S.	5	20	99			1.5	20
V.S.I.		5	84	98	100		
V.S.I.-U		0	79	97			

Partie informative

Résultats de production

du 07/12/20 au 21/06/21

	8	14	16	20	22.4	31.5	45	f	FI
Maximum	1	3	13	77	97	100	100	0.8	10
Xf+1.25xEcart-types	1	3	11	72	96	100	100	0.7	9
Moyenne Xf	1	2	9	66	93	100	100	0.5	7
Xf-1.25xEcart-types	1	1	6	60	91	100	100	0.3	5
Minimum	0	1	6	59	90	100	100	0.2	5
Ecart-type	0.2	0.6	2.0	4.7	2.2	0.0	0.0	0.10	2.0
Nombre de résultats	18	18	18	18	18	18	18	18	6



R. BONNASSIES