



# Mélange béton 0/4 + 6/16

**Producteur :** Carrière de Sauveterre


**Péetrographie :** Calcaire

**Elaboration :** Reconstitué

## Résultats de production

D	2D
---	----

	0.063	1	2	4	8	10	14	16	31.5	EN_MB0D
Moyenne Xf	8.6	27	43	66	76	85	98	100	100	0.5



Moyenne
<b>Autres caractéristiques</b>
MVV Masse volumique en vrac EN 1097-3   1.58 Mg/m <sup>3</sup> (26/02/2018)

WIL 11.04.22.344 (c) Arcade

R. BONNASSIES