



Gravillons 2/6

Producteur : Carrière de Châteauneuf du Pape

Péetrographie : Calcaire Barrémien du Crétacé

Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

2	6.3
---	-----

Norme NF P 18-545 Article 10

Asauf f4


	d/2	d					D	1.4D	2D	f	FI
	1	2	3.15	4	5	5.6	6.3	9	12.5		
Etendue e		15					15				
V.S.S.+U	6	20					100			4.3	24
V.S.S.	5	15					95			4.0	20
V.S.I.		0					80	98	100		
V.S.I.-U		0					75	97			

Partie informative

Résultats de production

du 04/01/21 au 21/06/21

	1	2	3.15	4	5	5.6	6.3	9	12.5	f	FI
Maximum	2	2	5	18	49	65	85	100	100	1.9	16
Xf+1.25xEcart-types	2	2	5	17	47	64	83	100	100	1.7	16
Moyenne Xf	1	1	4	15	43	61	82	100	100	1.2	12
Xf-1.25xEcart-types	1	1	3	12	39	57	80	100	100	0.8	9
Minimum	1	1	3	10	38	57	80	100	100	0.7	9
Écart-type	0.4	0.4	0.8	2.3	3.3	2.8	1.1	0.1	0.0	0.40	3.0
Nombre de résultats	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	6



R. BONNASSIES