



# Grave 0/20

**Producteur :** Carrière de Sauveterre  
**Péetrographie :** Calcaire Barrémien du Crétacé  
**Elaboration :** Concassé

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 20

Norme NF P 18-545 Article 7

Couches de fondation, base et liaison


	0.063	1	2	3.15	4	5	8	D/2	10	16	D	1.4D	2D	FI	MB 0/D
Etendue e	6							20			10				
V.S.S.+U	13.0								81		100			24	1.2
V.S.S.	11.0								80		99			20	1.0
V.S.I.	5.0								60		89	98	100		
V.S.I.-U	3.0								59		87	97	100		

## Partie informative

Résultats de production

du 11/01/21 au 21/06/21

	0.063	1	2	3.15	4	5	8	10	16	20	28	40	FI	MB 0/D
Maximum	9.4	22	33	44	48	56	71	78	94	99	100	100	20	1.0
Xf+1.25xEcart-types	8.3	21	31	41	46	54	69	76	93	99	100	100	20	0.9
Moyenne Xf	7.1	18	26	35	39	46	61	70	89	97	100	100	18	0.7
Xf-1.25xEcart-types	5.9	15	22	29	32	39	54	63	85	96	100	100	15	0.5
Minimum	5.6	14	21	28	31	36	52	63	82	96	100	100	15	0.4
Ecart-type	0.97	2.3	3.8	5.1	5.4	5.9	5.9	5.1	3.1	0.9	0.0	0.0	2.0	0.20
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	6	17



R. BONNASSIES