



Grave 0/63

Producteur : Carrière de Sauveterre
Péetrographie : Calcaire
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	63
---	----

Code

Producteur


	0.063	1	2	4	8	16	31.5	40	50	63	100	125	FI	MB 0/D	VBS
Etendue e	6						20								
V.S.S.+U	13.80						98.00			100.00			24		
V.S.S.	11.80						95.00			100.00			20		
V.S.I.	5.80						75.00			90.00	100.00				
V.S.I.-U	3.80						72.00			88.00					

Partie informative

Résultats de production

du 02/04/12 au 10/05/21

	0.063	1	2	4	8	16	31.5	40	50	63	100	125	FI	MB 0/D	VBS
Maximum	11.54	22.30	31.38	41.34	51.34	73.78	92.51	98.36	100.00	100.00	100.00	100.00	16	3.0	0.22
Xf+1.25xEcart-types	10.41	20.03	26.41	35.26	50.96	76.12	93.53	98.49	99.78	100.00	100.00	100.00	15	1.9	0.17
Moyenne Xf	8.70	16.85	21.56	28.83	43.40	66.30	87.46	94.06	98.08	100.00	100.00	100.00	14	1.2	0.12
Xf-1.25xEcart-types	7.00	13.67	16.72	22.39	35.85	56.48	81.39	89.63	96.37	100.00	100.00	100.00	12	0.5	0.06
Minimum	7.04	13.04	16.28	21.52	32.19	50.86	77.93	87.54	94.63	100.00	100.00	100.00	13	0.7	0.07
Ecart-type	1.365	2.544	3.878	5.149	6.047	7.854	4.857	3.546	1.363	0.000	0.000	0.000	1.0	0.50	0.040
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	6	15	13



R. BONNISSIES