



SABLE RECYCLE

Producteur : LA FRANCE
Elaboration : Recyclé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	4
---	---

Code

Producteur


	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	5.6	6.3	8	FM	MB
Etendue e	6		40		40			10					
V.S.S.+U	16.00							100.00					
V.S.S.	15.00		50.00		70.00			100.00	100.00				
V.S.I.	9.00		10.00		30.00			85.00	98.00		100.00		
V.S.I.-U	8.00							83.00			100.00		

Partie informative

Résultats de production

du 27/09/17 au 17/05/19

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	5.6	6.3	8	FM	MB
Maximum	12.06	16.83	26.55	40.28	55.72	75.49	92.46	98.59	100.00	100.00	100.00	2.91	
Xf+1.25xEcart-types	12.09	16.85	26.64	40.42	55.82	75.80	92.65	98.76	100.00	100.00	100.00	2.92	
Moyenne Xf	11.92	16.72	26.18	39.71	55.31	74.26	91.70	97.94	99.79	99.89	100.00	2.90	1.4
Xf-1.25xEcart-types	11.75	16.59	25.73	39.00	54.79	72.72	90.74	97.12	99.53	99.76	100.00	2.88	
Minimum	11.79	16.61	25.82	39.14	54.90	73.03	90.93	97.28	99.58	99.79	100.00	2.88	
Ecart-type	0.136	0.108	0.362	0.568	0.412	1.228	0.766	0.655	0.211	0.105	0.000	0.010	
Nombre de résultats	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1



R. BONNASSIES