



10/20 Recyclé

Producteur : **LA FRANCE**

Pétrographie : matériaux recyclés

Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

10	20
----	----

Catégorie


Producteur

	0.063	6.3	8	9	10	11.2	12.5	14	16	20	22.4	25	28	31.5	40	f
Etendue e							15				15					
V.S.S.							17.00				98.00					1.5
V.S.I.							2.00				83.00					

Partie informative Résultats de production

du 27/06/19 au 27/06/19

	0.063	6.3	8	9	10	11.2	12.5	14	16	20	22.4	25	28	31.5	40	f
Moyenne Xf	0.62	1.16	1.26	1.35	1.52	2.30	6.39	16.23	30.77	70.52	91.11	97.89	100.00	100.00	100.00	0.6



R. BONNASSIES