



20/63

Producteur : Carrière de Châteauneuf du Pape

Péetrographie : Calcaire Barrémien du Crétacé

Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

20	63
----	----

Catégorie

20/63


	10	16	20	22.4	28	31.5	40	56	63	80	90	125	f	FI	W
Etendue e							30		15						
V.S.S.+U	6.00		20.00				66.00		100.00						24
V.S.S.	5.00		15.00				60.00		95.00			100.00			20
V.S.I.	0.00		0.00				30.00		80.00		98.00	100.00			
V.S.I.-U	0.00		0.00				24.00		75.00		97.00				

Partie informative

Résultats de production

du 21/03/07 au 15/10/20

	10	16	20	22.4	28	31.5	40	56	63	80	90	125	f	FI	W
Maximum	1.17	2.20	4.10	8.56	21.41	29.63	57.40	86.14	94.60	100.00	100.00	100.00	0.7		1.5
Xf+1.25xEcart-types	0.89	1.63	3.12	7.98	20.48	27.96	53.25	82.25	91.58	99.50	100.00	100.00	0.6		1.3
Moyenne Xf	0.55	1.00	1.68	4.71	14.48	20.18	44.38	75.19	85.90	94.73	100.00	100.00	0.4	7	0.8
Xf-1.25xEcart-types	0.20	0.37	0.24	1.44	8.48	12.40	35.51	68.13	80.21	89.97	100.00	100.00	0.2		0.4
Minimum	0.10	0.44	0.44	0.47	6.34	9.12	32.59	66.33	80.15	85.50	100.00	100.00	0.2		0.5
Ecart-type	0.276	0.504	1.153	2.617	4.799	6.225	7.096	5.648	4.548	3.813	0.000	0.000	0.20		0.40
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	9	1	5



R. BONNASSIES