



5/10 Recyclé

Producteur : LA FRANCE
Pétrographie : matériaux recyclés
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

5	10
---	----

Catégorie

5/10 Recyclé


	0.063	2	3.15	4	5	5.6	6.3	8	9	10	11.2	12.5	14	16	20	f	W
Etendue e																	
V.S.S.				20.00						99.00							
V.S.I.										84.00							

Partie informative

Résultats de production

du 20/04/20 au 09/12/20

	0.063	2	3.15	4	5	5.6	6.3	8	9	10	11.2	12.5	14	16	20	f	W
Maximum	1.14	2.12	6.11	14.03	30.81	40.19	50.28	77.52	90.57	97.77	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.1	3.8
Moyenne Xf	1.14	2.03	5.96	13.08	26.79	37.03	47.62	74.68	87.82	96.41	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.1	3.1
Minimum	1.13	1.94	5.80	12.12	22.76	33.87	44.96	71.85	85.06	95.05	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.0	2.5



R. BONNASSIES