



ABATTAGE

Producteur : Carrière de Châteauneuf du Pape

Pétrographie : Calcaire

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	400
---	-----

Catégorie


Abattage

	0.063	0.08	2	4	8	16	31.5	40	50	63	80	100	125	250	300	400	500	VBS
V.S.S.	5.50							25.00				40.00		75.00		95.00	100.00	
V.S.I.	0.50							5.00				10.00		45.00		85.00	95.00	

Partie informative

Résultats de production

	0.063	0.08	2	4	8	16	31.5	40	50	63	80	100	125	250	300	400	500	VBS
Moyenne Xf	1.32	1.40	3.15	4.00	5.39	7.50	9.30	9.59	9.89	12.00	15.00	19.00	24.00	60.00	75.00	90.00	100.00	0.37



R. BONNASSIES