



Gravillons 16/22

Producteur : Carrière de Châteauneuf du Pape

Péetrographie : Calcaire Barrémien du Crétacé

Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

16 22.4

Norme NF P 18-545 Article 10

A


	d/2		d		D		1.4D	2D	f	FI
	8	14	16	20	22.4	25	31.5	45		
Etendue e			15		15					
V.S.S.+U	6		23		100				1.8	24
V.S.S.	5		18		95			100	1.5	20
V.S.I.			3		80		98	100		
V.S.I.-U			0		75		97			

Partie informative

Résultats de production

du 05/10/20 au 21/06/21

	8	14	16	20	22.4	25	31.5	45	f	FI
Maximum	2	4	16	73	92	100	100	100	1.3	5
Xf+1.25xEcart-types	1	3	15	70	92	99	100	100	1.1	5
Moyenne Xf	1	3	12	63	87	98	100	100	0.8	4
Xf-1.25xEcart-types	1	2	10	56	83	97	100	100	0.5	2
Minimum	1	2	9	55	81	97	100	100	0.5	2
Ecart-type	0.3	0.6	2.0	5.5	3.4	0.9	0.0	0.0	0.20	1.0
Nombre de résultats	15	15	15	15	15	15	15	15	15	6



R. BONNASSIES