



SABLE 0/4

Producteur : Carrière de Châteauneuf du Pape
Péetrographie : Calcaire Barrémien du Crétacé
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0 4

Norme NF P 18-545 Article 10


A sauf fB type 0/3.15

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	D	5	1.4D	2D	FM	MB
Etendue e			40		40			10				0.6	
V.S.S.+U	18.0		54		70			100				3.65	2.0
V.S.S.	16.0		50		66			100				3.50	1.5
V.S.I.	10.0		10		26			90		95	100	2.90	
V.S.I.-U	8.0		6		22			88		94		2.75	

Partie informative Résultats de production

du 04/01/21 au 21/06/21

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	3.15	4	5	5.6	8	FM	MB
Maximum	15.3	19	24	33	49	76	98	100	100	100	100	3.41	1.2
Xf+1.25xEcart-types	13.5	17	23	32	48	75	98	100	100	100	100	3.35	0.9
Moyenne Xf	11.9	15	21	29	44	71	97	100	100	100	100	3.20	0.7
Xf-1.25xEcart-types	10.3	13	19	26	40	66	96	100	100	100	100	3.05	0.6
Minimum	10.1	13	18	25	39	64	96	100	100	100	100	3.00	0.5
Ecart-type	1.27	1.5	1.8	2.4	3.1	3.5	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.120	0.20
Nombre de résultats	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16



R. BONNASSIES