



# 20/80

**Producteur :** Carrière de Sauveterre  
**Péetrographie :** Calcaire Barrémien du Crétacé  
**Elaboration :** Concassé

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

20 80

Norme NF P 18-545 Article 7


20/80

	0.063	2	4	8	10	16	20	28	31.5	40	56	63	80	112	f	W
Etendue e							10			35						
Incertitude U					1		5			6			5		0.3	
V.S.S.					5		11			55			99		1.0	
V.S.I.							1			20			89	98		

## Partie informative

Résultats de production

	0.063	2	4	8	10	16	20	28	31.5	40	56	63	80	112	f	W
Moyenne Xf	0.6	1	1	1	1	1	2	12	17	33	71	88	100	100	0.6	0.1



R. BONNASSIES