



**Producteur :** Carrière de Sauveterre **client :** Controle interne  
**Granulats :** 0/6.3  
**Péetrographie :** Calcaire Barrémien du Crétacé

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Contrôleur</b>              | Laboratoire interne  |
| <b>Prélèvement n°</b> B2201023 | 16/07/2012   |
| <b>Classe granulaire</b>       | 0/6.3 mm   |
| <b>Référence</b>               | Norme XP P 18-545 Article 7 - EN 13043 : Référence Producteur (01/01/2009) |

| ESSAIS              | Minimum | Valeur  | Maximum | Val.théo | U | Norme    |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|---|----------|
| Teneur en fines (f) |         | 10.82 % |         |          |   | EN 933-1 |

**Analyse granulométrique**

| Tamis (mm) | Minimum | %tamisat | Maximum | cumul refus | Incertitude | Val.théo. |
|------------|---------|----------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 40.000     |         | 100      |         | 0.0 g       |             |           |
| 31.500     |         | 100      |         | 0.0 g       |             |           |
| 16.000     |         | 100      |         | 0.0 g       |             |           |
| 14.000     |         | 100      |         | 0.0 g       |             |           |
| 12.500     |         | 100      |         | 0.0 g       |             |           |
| 10.000     |         | 100      |         | 0.0 g       |             |           |
| 6.300      |         | 99       |         | 16.0 g      |             |           |
| 5.600      |         | 94       |         | 73.0 g      |             |           |
| 4.000      |         | 70       |         | 378.0 g     |             |           |
| 2.000      |         | 46       |         | 680.0 g     |             |           |
| 0.500      |         | 21       |         | 994.0 g     |             |           |
| 0.063      |         | 10.8     |         | 1129.0 g    |             |           |

