



Grave 0/20

Producteur : Carrière de Châteauneuf du Pape
Péetrographie : Calcaire Barrémien du Crétacé
Elaboration : Concassé

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Code

0	20
---	----

Norme NF P 18-545 Article 7

Couches de fondation, base et liaison


	0.063	1	2	4	5	8	10	16	20	28	40	FI	MB 0/D
Etendue e	6						20		10				
V.S.S.+U	11.7						88		100			24	1.0
V.S.S.	9.7						85		99			20	0.8
V.S.I.	3.7						65		89	98	100		
V.S.I.-U	1.7						62		87	97	100		

Partie informative

Résultats de production

du 04/01/21 au 14/06/21

	0.063	1	2	4	5	8	10	16	20	28	40	FI	MB 0/D
Maximum	8.7	27	39	53	60	74	82	94	100	100	100	20	0.9
Xf+1.25xEcart-types	8.3	26	37	52	58	72	79	94	99	100	100	20	0.8
Moyenne Xf	6.7	21	31	45	52	67	75	93	99	100	100	17	0.5
Xf-1.25xEcart-types	5.2	16	25	39	46	62	71	92	98	100	100	14	0.3
Minimum	4.4	15	24	36	44	60	70	91	98	100	100	14	0.3
Ecart-type	1.24	4.0	4.9	5.1	4.9	4.0	3.3	1.0	0.4	0.0	0.0	2.0	0.20
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	6	17



R. BONNASSIES